

ADHERE Clássico

CIMENTO COLA DE INTERIOR

TC.E.020.11

1. DESCRIÇÃO

O **ADHERE Clássico** é uma cola de construção de base cimentícia com presa normal, formulada a partir de ligantes hidráulicos, agregados calcários e siliciosos e adições. O cimento-cola **ADHERE Clássico** encontra-se disponível nas variedades cinzento e branco.

2. DOMÍNIO DE UTILIZAÇÃO

O **ADHERE Clássico** é especialmente vocacionado para colagens de revestimentos cerâmicos de dimensões médias (formato máximo recomendado 1600 cm²) e de absorção média e alta em pavimentos e paredes interiores, sobre qualquer suporte de base cimentícia.

Para utilizações não correntes ou sobre suportes particulares, aconselhamos o contacto com o nosso serviço Técnico Comercial.

3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

PRODUTO EM PÓ	VALOR	NORMA
Cor	Cinzento ou Branco	-
Granulometria	< 1,0 mm	-

PRODUTO EM PASTA	VALOR	NORMA
Água de amassadura	21,0 ± 1,0 %	-
Consumo teórico	4,0 kg/m ² – Colagem simples 6,0 kg/m ² – Colagem dupla	-

PRODUTO ENDURECIDO	VALOR	NORMA
Aderência Inicial à tracção	≥ 0,5 N/mm ²	EN 1348
Aderência à tracção após imersão em água	≥ 0,5 N/mm ²	EN 1346
Aderência à tracção após tempo aberto (após 20 min.)	≥ 0,5 N/mm ²	EN 1346
Reacção ao Fogo	Classe A1	EN 12004

4. APLICAÇÃO

Preparação de suportes

Os suportes devem estar isentos de poeiras, descofrantes, matérias desagregadas ou instáveis, eflorescências, bem como de qualquer tipo de material que afecte as normais condições de aderência. Sobre suportes muito absorventes, deverá proceder-se ao seu humedecimento antes da aplicação. Os suportes devem ainda apresentar-se desempenados, verificando-se esse estado utilizando uma régua metálica de 2 metros.

Prever sempre juntas de colocação e ou de fraccionamento, de forma a estas puderem absorver possíveis movimentos no revestimento.

Preparação da mistura

O **ADHERE Clássico** deve ser amassado com 5,0 a 5,5 litros de água limpa (de preferência potável) por cada saco de 25 kg, com misturador de baixa rotação, até se obter uma pasta homogénea e sem grumos.

Deixar a mistura repousar durante 5 minutos e misturar novamente.

Aplicação

Estender a mistura sobre o suporte em panos pequenos, adequados às condições de temperatura e humidade atmosféricas. Regularizar a superfície obtida com pente ou talocha denteada adequada à peça a aplicar. A peça a colar deve ser pressionada contra o suporte com o auxílio de um maço de borracha, até se obter o total esmagamento dos cordões do cimento - cola.

ADHERE Clássico

CIMENTO COLA DE INTERIOR

TC.E.020.11



Mistura de *ADHERE Clássico*



Espalhamento de *ADHERE Clássico*



Regularização com talocha denteada



Colocação de cerâmico



Assentamento com auxílio do maço de borracha

Não proceder a colagem quando se observar o esgotamento do tempo aberto, que se confirma pelo aparecimento de um filme de diferente tonalidade na superfície do cimento - cola.

Os cerâmicos a colar não devem ser molhados e deve prever-se juntas entre eles de 2 mm de espaçamento. Para colagens de elementos com área superior a 900 cm², proceder à colagem dupla das peças.

Restrições

O *ADHERE Clássico* nunca deve ser aplicado em porções isoladas, mas sim cobrindo a totalidade do suporte a revestir com cerâmico / rocha ornamental. O mesmo se aplica nos casos em que é recomendado o recurso a colagem dupla, relativamente ao tardo do elemento a colar.

ADHERE Clássico, não deve ser aplicado a temperaturas ambientes e de suporte inferiores a 5 °C e superiores a 30 °C.

Em tempo seco ou de forte exposição aos ventos, deve proceder-se à protecção das fachadas, de modo a minimizar a acção directa do vento.

Conselhos complementares

- ▶ A água de amassadura deve ser isenta de impurezas (argila, matérias orgânica), devendo, de preferência, ser potável;
- ▶ Não deve ser aplicada qualquer argamassa que tenha ultrapassado o seu tempo aberto. Não amolentar as argamassas pela adição de água, após preparação;

- ▶ Não adicionar quaisquer outros produtos à argamassa, devendo o *ADHERE Clássico*, ser aplicado tal como é apresentado na sua embalagem de origem.

5. EMBALAGEM E VALIDADE

Embalagem

Sacos de papel de 25 kg em paletes plastificadas de 60 sacos.



Validade

12 meses desde que permaneçam inalteradas as condições da embalagem originais e em condições de armazenagem ao abrigo de temperaturas extremas e da humidade

6. PRODUTOS ASSOCIADOS

- ▶ **Linha de produtos RHP e Redur**
(Rebocos Hidráulicos Pronto)
- ▶ **ADHERE Cor**
(Argamassa colorida para betumação de juntas interiores)

Secil Argamassas

Secil Martingança, S.A.

Apoio ao Cliente: Apartado 2 | 2406 – 909 – Maceira – LRA – Portugal

Tel: +351 244 770 220 | Fax: +351 244 777 997 | E-mail: comercial@secilargamassas.pt



7. HIGIENE E SEGURANÇA

(NÃO DISPENSA A CONSULTA DA FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO)

- ▶ Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele;
- ▶ Pode causar sensibilização em contacto com a pele;
- ▶ Não respirar as poeiras;
- ▶ Evitar o contacto com a pele e os olhos;
- ▶ Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente com água e consultar um especialista;
- ▶ Usar vestuário de protecção e luvas adequadas;
- ▶ Conservar fora do alcance das crianças.

Estando as condições de aplicação dos nossos produtos fora do nosso alcance não nos responsabilizamos pela sua incorrecta utilização. É dever do cliente verificar a idoneidade do produto para o fim previsto. Em qualquer caso a nossa responsabilidade está limitada ao valor da mercadoria por nós fornecida. A informação constante da presente ficha pode ser alterada sem aviso prévio. Em caso de dúvida, e se pretender esclarecimentos complementares solicitamos o contacto com os nossos serviços técnicos.

*Revisão de Junho de 2013
TC.E.020.11*



04

ADHERE Clássico

EN 12004:2007 + A1:2012

Cimento cola para aplicações em pavimentos e paredes interiores

Declaração de desempenho TC.E.0923 (branco) / TC.E.0924 (cinza)

Laboratório notificado nº 0855